



Клеи для крепления резин и резинотканевых материалов используемых авиационной промышленностью, защитные покрытия



Техническая консультация

Марка клея	ТУ или ГОСТ	Температура и среда эксплуатации	Назначение
КР-5-18	ТУ 38 1051078—83	Клеевые соединения топливо- и маслостойкие	Склеивание резин и резинотканевых материалов как между собой, так и с металлом с последующей вулканизацией
КР-5-18р	ТУ 38 1051078—83	Клеевые соединения топливо- и маслостойкие	Склеивание вулканизированных резин и резиновых материалов на основе нитрильных каучуков, предназначенных для работы в нефтяных маслах и топливах.
КР-6-18	ТУ 38 1051078—83	Клеевые соединения топливо- и маслостойкие	Склеивание заготовок резиновых смесей на основе нитрильных каучуков и резинотканевых материалов (на основе нитрильного АХКР и фторорганического) НТ-7 каучуков между собой с последующей вулканизацией.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клеи для крепления резин и резинотканевых материалов используемых авиационной промышленностью, защитные покрытия

ВИ-4-18Б	ТУ 38 1051078—83	Клеевые соединения топливо- и маслостойкие	Склеивание бензо-, керосино-, маслостойких заготовок резиновых смесей на основе нитрильных каучуков и резинотканевых материалов на основе нитрильного АХКР и фторорганического НТ-7каучуков между собой с последующей вулканизацией.
ВКР-7	ТУ 38 1051078—83	Покрытие работоспособно в среде нефтяных топлив, температуростойко от — 50 до+200°С	Склеивание резин и резинотканевых материалов на основе нитрильного и фторорганического каучуков.
ВРС-8 для клея ВКР-8	ТУ 38 10579—87	Клеевые соединения работоспособны в различных климатических условиях при температуре 200°С	Защита поверхностей резиновых деталей и изделий, изготовленных на основе бутадиен-нитрильных и хлоропреновых каучуков, от светоозонного старения.
ВРС-12 для клея ВКР-12	ТУ 38 10579—87	Пленка промазочного состава ВКР-12 влагостойка, стойка к нефтяным маслам и топливам, температуростойка в интервале от — 50°С до +50°С	Промазка тканей при изготовлении вытеснительных мембран топливных баков-аккумуляторов.
С-425	ТУ 38 10517—87	—	Склеивание резинотехнических изделий новой техники с последующей вулканизацией
(УХЛ или Т)	ТУ 2513-026-05768013-2006	Покрытие работоспособно на открытом воздухе при температурах от —50до +80°С	Защита поверхности резиновых и резинотканевых изделий, изготовленных на основе БНКС, СКБ, НК и СКМС, от светоозонного старения
КЗС	ТУ 38105771—85	На открытом воздухе работоспособно при температуре от 0 до +30°С	Защита резиновых и резинотканевых изделий от светоозонного старения



Клеи для крепления резин и резинотканевых материалов используемых авиационной промышленностью, защитные покрытия

По вопросам приобретения Клеи для крепления резин и резинотканевых материалов используемых авиационной промышленностью, защитные покрытия и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов