



Эпоксидный клей-компаунд холодного отверждения Д-9 предназначен для склеивания черных и цветных металлов, керамики, пластмасс, пенопластов и других неметаллических материалов.

Состоит из эпоксидной смолы ЭД-16 ГОСТ 10587-84 ; дибутилфталата ГОСТ 8728-74 ; полиэтиленполиамины ТУ 6-02-594—80. В качестве наполнителя можно использовать пылевидный кварц или алюминиевую пудру.

- Температурный диапазон работоспособности от минус 60°C до плюс 80°C. Жизнеспособность при T=20°C — 1 ч.
- Прочность при сдвиге не более 16 МПа
- Прочность при отрыве не более 25 МПа.
- Маслостоек, бензостоек, грибостоек, стоек к действию разбавленных минеральных кислот и щелочей.

По вопросам приобретения клея д-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов