



Клей для мебельной скобы «КМС» Клей для изготовления пакетов мебельной скобы «КМС» представляет собой модифицированный нитроцеллюлозный клей. Модифицирующие добавки позволяют использовать замасленную проволоку для изготовления пакетов мебельной скобы.



Клей разработан, испытан, поставляется в нужных объемах на Днепропетровский фурнитурный завод ДКПКП «МЕТАЛЛОПЛАСТ», СП «ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ» г.Харьков, и ряду других предприятий Украины.

[Техническая консультация](#)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Норма
внешний вид	однородная жидкость от белого до желто-коричневого цвета.
вязкость при 20оc по вискозиметру вз-246 с Æ сопла 4мм, с	100-140
сухой остаток, %	12-19
скорость высыхания, мин., н\м	60

- вязкость и сухой остаток могут быть откорректированы по желанию заказчика;
- скорость высыхания измерялась при 25°С в пленке до 2мм.

Клей «КМС» полностью адаптирован к условиям и технологии производства на штамповочных станках.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей для мебельной скобы «КМС»

А именно:

- температура направляющей лыжи 90-100°C;
- время прохождения скобы по лыже:
 - штамповка в 1 проволоку – 100-120с;
 - штамповка в 2 проволоки – 50-60с;
- диаметр дозирующего отверстия 3-4 мм.

По вопросам приобретения **клея для мебельной скобы «КМС»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов