



Эпоксидное связующее марки УП-3157 представляет собой продукт совмещения эпоксидных модифицированных смол.

Данное связующее применяется для изготовления и ремонта технологической оснастки: пресс-форм, штампов и др., применяемых для переработки термореактивных и термопластичных материалов.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

Наименование показателей	Норма
Условная вязкость связующего при температуре 23 ± 2 °С по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм), сек: — исходная — после 1 часа при температуре 23 ± 2 °С	50 200
Время гелеобразования при температуре 23 ± 2 °С в массе 0,2 кг., мин.	180
Разрушающее напряжение, МПа: — при растяжении — при изгибе — при сжатии	80-100 110-120 130-150
Теплостойкость по Мартенсу, °С	80-100

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



УП-3157

СВОЙСТВА МЕТАЛЛОНАПОЛНЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ

Наименование показателей	Норма
Разрушающее напряжение, МПа: — при растяжении — при изгибе — при сжатии	40-50 40-60 28-35
Степень наполнения, %	400

По вопросам приобретения УП-3157 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов