

**ТУ 2252-034-22736960-98**

Применяются для склеивания металлов, дерева, пластмасс, стекла, керамики, пенопластов и других конструкционных материалов. Клеи отверждаются при любых температурах, температура влияет на скорость отверждения. Приготовление клеев легко механизировано.

Особенностью клеев является способность при отверждении увеличиваться в объеме (незначительное подвспенивание), это обеспечивает высокую зазорозаполняемость без смещения склеиваемых деталей и экономию расхода клея.

Клеевые соединения стойки к резким перепадам температур (перепад 400°C), криогенным температурам, вибростойки, масло, — бензостойкости, достаточно водостойки, стойки к радиации. Отсутствие растворителей гарантирует экологическую чистоту переработки. Компоненты клея хранятся в герметично закрытой таре. Клей имеет 4 модификации: • АДВ-11 — выпускается в тубах (комплект 90 гр – две тубы по 45 г каждая), клей тиксотропен, удобен при ремонтных работах в быту и походных условиях;

- АДВ-11-1 — тиксотропен, имеет высокие эксплуатационные свойства;
- АДВ-11-2 — при приготовлении тиксотропируется, удобен при использовании;
- АДВ-11-3 — не тиксотропен, удобен в использовании.

[Техническая консультация](#)**Физико-механические свойства**

Наименование Показателей	Технические характеристики			
	АДВ-11	АДВ-11-1	АДВ-11-2	АДВ-11-3
Внешний вид	Однородная паста от светло-до темнокоричневого цвета			Однородная жидкость светло-желтого цвета



Соотношение компонентов А:Б	1:1	1:1	1:1	1:1
Жизнеспособность клея, ч	2	3	1	4
Плотность, г/см ³ Компонента А Компонента Б	1,1 1,23	1,0 1,23	1,18 1,23	1,1 1,23
Вязкость динамическая при температуре 25 °С, Па.с, не более Компонента А Компонента Б	тиксотропен тиксотропен	тиксотропен 0,2 — 0,4	14 - 18 0,2 - 0,4	12 - 18 0,2 - 0,4
14 — 16 1,5 — 2 0,5 — 1	14 — 16 1,5 — 2 0,5 — 1	12 - 16 1,5 - 2 0,5 — 1	24 3 1 - 1,5	
Прочность клеевого соединения металлов, МПа при сдвиге сталь3 - сталь3 дюраль Д-16 — дюраль Д-16 при отрыве сталь3 - сталь3	22 — 24 18 — 20 26 — 28	22 — 26 18 — 20 26 — 30	20 - 22 15 - 18 26 — 28	20 - 22 15 - 18 26 — 28
Срок хранения, мес Компонента А Компонента Б	12 12	6 12	6 12	6 12



Клеи конструкционные полиуретановые АДВ-11

Расход клея, г/м ²	200 — 500	200 — 500	200 - 400	150 — 250
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Чтобы купить **Клеи конструкционные полиуретановые АДВ-11** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов