



Смола полиэфирная (клей-расплав) ТФ-60 (ТУ 6-05-211-895-79) представляет собой продукт

переэтефикации диметилтерефталата и себаценовой кислоты этиленгликолем с последующей поликонденсацией.

Применяется в виде раствора в метиленхлориде для склеивания лавсановых пленок, лавсана с металлом, деревом, кожей, для дублирования бумаги, картона лавсановой пленкой в полиграфии.

Растворимость в метиленхлориде	—	полная
Температура плавления смолы	—	145оС
Теплостойкость клеевого шва	—	до 100оС
Число вязкости	—	70-120 см3/г

Прочность клеевого шва для склеенных между собой раствором клея ТФ-60 лавсановых пленок составляет до 85 % от прочности исходной пленки (сварной шов имеет обычно пониженную прочность из-за нарушения ориентированной поверхностной структуры пленки при плавлении).

Смола полиэфирная **ТФ-82 (ТУ 6-05-1654-84)** представляет собой сополимер на основе диметилтерефталата и диэтиленгликоля.

Применяется в качестве основы клея для дублирования бумаги, картона, печатной продукции с полиэтилентерефталатной (лавсановой) пленкой.

Растворимость в формальгликоле	—	полная
Температура плавления смолы	—	80-100оС
Вязкость условная	—	не менее 20 с

Гарантийный срок хранения смолы ТФ-60 составляет 5 лет, смолы ТФ-82 — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения КЛЕИ-РАСПЛАВЫ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов