



КЛЕИ «RT»

Техническая консультация

RT/F61FN

Описание:

Быстросхватывающий клей – расплав в прутках диаметром 4 мм, используемый в автоматических машинах при затяжке обуви.

Склеивание кожи, восстановленных материалов и пр.

Химическая природа:

Сополимер полиэстер

Физические характеристики:

Температура размягчения	175 – 185 °C
Вязкость (232 °C – 2,16 Кг)	24 – 27 Pa.s
Специальный удельный вес	1,275 г/см ³
Цвет	белый матовый

Механические характеристики:

Максимальная нагрузка	20 – 25 МПа
Максимальное растяжение	200 – 400 %
Модуль упругости	250 – 350 МПа

Другие типичные характеристики:

Время схватывания	быстрое
Рабочая температура	230 – 240 °C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Упаковка:

Клей упакован в картонные коробки, содержащие 12 бобин с общим весом 25 кг (нетто)

Срок годности:

24 месяца с момента производства

Клей хранить в защищенном от света и влаги месте

RT/G13

Описание:

Термопластичный клей в гранулах, используется для склеивания кожи и восстановленных материалов там, где необходимо крепление и эластичность. Широко используется в обувной и кожевенной промышленности для крепления методом термозагибки.

Химическая природа:

Сополимер полиамида

Физические характеристики:

Температура размягчения	105 - 115 °C
Вязкость (220 °C)	3,3 - 4,3 Pa.s
Специальный удельный вес	0,98 г/см ³
Цвет	гл. желтый

Механические характеристики:

Максимальная нагрузка	10 N/mm ²
Максимальное растяжение	30%
Модуль упругости	314 N/mm ²

Другие типичные характеристики:

Время схватывания	быстрое
-------------------	---------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рабочая температура 145 — 155 °C

Упаковка:

Клей упакован в мешки с общим весом 20 кг (нетто).

Срок годности:

24 месяца с момента производства

Клей хранить в защищенном от света и влаги месте

RT/G60

Описание:

Гранулированный клей расплав, используемый в автоматических машинах при затяжке обуви. Склеивание кожи, восстановленных материалов и пр.

Химическая природа:

Сополимер полиэфиров

Физические характеристики:

Температура размягчения	175 - 185 °C
Вязкость (232 °C - 2,16 Кг)	24 - 27 Pa.s
Специальный удельный вес	1,275 г/см ³
Цвет белый матовый	

Механические характеристики:

Максимальная нагрузка	22 МПа
Максимальное растяжение	200 - 400 %
Модуль упругости	350 МПа

Другие типичные характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Время схватывания средне — быстрое
Рабочая температура 230 - 240 °C

Упаковка:

Клей упакован в мешки с общим весом 25 кг (нетто).

Срок годности:

24 месяца с момента производства

Клей хранить в защищенном от света и влаги месте

КЛЕИ «Форте»

Фортестер 190 F

Прутковый полиэстерный клей быстрого плавления, со средним временем схватывания; 4 мм в диаметре. Рекомендуется при производстве обуви в автоматических машинах для затяжки обуви. Не содержит ядовитых веществ

Технические характеристики:

Точка плавления:	178 - 182 °C
Температура размягчения	165 - 172 °C
Плотность	1,25 г/см ³
Диаметр прута	3,9 ± 0,05 мм
Вязкость (232 °C)	25000 ± 5000 mPa.s
Относительное удлинение	1000%
Время схватывания	3 сек
Рабочая температура	240 - 260 °C

Хранение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



При хранении в обычных условиях 12 месяцев

Упаковка:

Ящики по 30 кг нетто (12 бобин по 2,5 кг.)

Фортемид 1690 F

Прутковый полиамидный клей быстрого плавления, с коротким временем схватывания;

4 - 4,2 мм в диаметре. Рекомендуется при производстве обуви в автоматических машинах для затяжки обуви. Не содержит ядовитых веществ

Технические характеристики:

Температура размягчения	167 - 180 °C
Плотность	0,98 г/см ³
Диаметр прута	3,9 ± 0,05 мм
4,2 ± 0,05 мм	
Вязкость (232 °C)	3300 - 3700 mPa.s
Относительное удлинение	600%
Рабочая температура	190 - 210 °C

Хранение:

При хранении в обычных условиях 12 месяцев

Упаковка:

Коробка 24 кг нетто

Фортемид 1050 G

Гранулированный полиамидный клей. Рекомендуется для предварительных работ с натуральными и искусственными материалами в обувной промышленности. Не содержит ядовитых веществ

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цвет по шкале Гарднера	<8
Температура размягчения	95 - 110 °C
Плотность	0,98 г/см ³
Вязкость (232 °C)	1800 - 2800 mPa.s
Относительное удлинение	600%
Рабочая температура	135 - 155 °C

Хранение:

При хранении в обычных условиях 12 месяцев

Упаковка:

Коробка 25 кг нетто

Фортестер 190 G

Гранулированный полиэстерный клей быстрого плавления, со средним временем схватывания. Рекомендуется при производстве обуви в автоматических машинах для затяжки обуви. Не содержит ядовитых веществ

Технические характеристики:

Точка плавления:	178 - 182 °C
Температура размягчения	165 - 172 °C
Плотность	1,25 г/см ³
Вязкость (232 °C)	25000 ± 5000 mPa.s
Время схватывания	3 сек
Рабочая температура	240 - 260 °C

Хранение:

При хранении в обычных условиях 12 месяцев

Упаковка:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клеи расплавы

Коробка 25 кг нетто

По вопросам приобретения клеев расплавов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов