



Клеи: Трибопласт®-31, Трибопласт®-40, Трибопласт®-41

Трибопласт®-31

Техническая консультация

Функциональное назначение:	клей цианакрилатный
Механизм полимеризации	влага воздуха
Цвет:	бесцветный, прозрачный
Вязкость:	средней вязкости
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -50 до +90°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, время достижения функциональной прочности, прочность, вязкость
Технологическое время полимеризации, сек:	от 6 до 50
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	100
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	клей маслобензостойкий для быстрого склеивания изделий из стали, алюминия, бихромата цинка, неопреновой резины, нитрильной резины, АБС и ПВХ пластиков, поликарбоната; эксплуатируется в среде, не содержащей влаги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клеи: Трибопласт®-31, Трибопласт®-40, Трибопласт®-41

Трибопласт®-40

[Техническая консультация](#)

Функциональное назначение:	клей конструкционный
Механизм полимеризации	УФ облучение
Цвет:	бесцветный, прозрачный
Вязкость:	средней вязкости
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -50 до +130°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, время достижения функциональной прочности, прочность, вязкость
Технологическое время полимеризации, сек:	от 1 до 5
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	100
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	клей для быстрого склеивания стекла со стеклом и металлом, поликарбоната

Трибопласт®-41

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клеи: Трибопласт®-31, Трибопласт®-40, Трибопласт®-41

Функциональное назначение:	клей конструкционный
Механизм полимеризации	УФ облучение
Цвет:	бесцветный, прозрачный
Вязкость:	средней вязкости
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -50 до +130°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, время достижения функциональной прочности, прочность, вязкость
Технологическое время полимеризации, сек:	от 1 до 5
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	100
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	клей для быстрого склеивания стекла со стеклом и металлом, поликарбоната

По вопросам приобретения **клеев: Трибопласт®-31, Трибопласт®-40, Трибопласт®-41** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов