



Клеи: Трибопласт®-50, Трибопласт®-11

Трибопласт®-50

[Техническая консультация](#)

Функциональное назначение:	клей конструкционный эпоксидный двухупаковочный
Механизм полимеризации	аминный отвердитель
Цвет:	бесцветный, прозрачный
Вязкость:	средней вязкости
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -50 до +80°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, время достижения функциональной прочности, прочность, вязкость, живучесть
Технологическое время полимеризации, мин:	от до
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	800
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	клей для быстрого склеивания

Трибопласт®-11

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Клеи: Трибопласт®-50, Трибопласт®-11

Функциональное назначение:	клей-герметик электропроводный для герметизации клеесварных зафланцовочных соединений
Механизм полимеризации	термоотверждаемый
Цвет:	серый пастообразный
Вязкость:	высоковязкий
Прочность	высокопрочный неразборный
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°C, кратковременно до +180°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, текучесть, стойкость к смолыделению, предел прочности при сдвиге, стойкость к точечной сварке, коррозионная стойкость клеевого соединения
Технологическое время полимеризации, час:	0,5
Время полной полимеризации:	30 минут при 150°C
Объем тары, г:	450
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	применяется для склеивания и коррозионной защиты панелей дверей, капотов и крашек багажников автомобилей по периметральным зафланцовкам

По вопросам приобретения **клеев: Трибопласт®-50, Трибопласт®-11** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов