



Клей 4НБ-ув, клей 78 БЦСП-М

Клей 4НБ-ув

ТУ 105236-85

Клей 4НБ-ув изготовлен на основе хлоропренового каучука в смеси растворителей — этилацетата и нефраса. Предназначен для склеивания вулканизированных резин и резинотканевых материалов на основе наиритового, натурального, натрийбутадиенового и нитрильного каучуков без последующей вулканизации, а также невулканизированных резин и резинотканевых материалов на основе наиритового и нитрильного каучуков (СКН-18, СКН-26) с последующей вулканизацией.

Клей рекомендуется для работы в различных климатических условиях. При транспортировании и хранении клея допускается выпадение осадка, переходящего в раствор при перемешивании.

Клей 4НБ-ув должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре от 0 до 25°C.

Гарантийный срок хранения — 3 месяца с момента изготовления. Фасовка — флаги, тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов», или другая тара по согласованию с потребителем.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей 4НБ-ув, клей 78 БЦСП-М

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %:	22-28
Прочность связи при расслоении двух полосок губки Р-29 (ТУ 38105121-75), кН/м (кгс/см), не менее:	0,27 (0,28)
Прочность связи при расслоении двух полосок прорезиненного дублированного вулканизированного капронового полотна (ТУ 1051578-83), кН/м (кгс/см), не менее:	0,98 (1,00)

Клей 78 БЦСП-М

ТУ 2513-052-23336352-2010

Клей 78 БЦСП-М представляет собой раствор резиновой смеси на основе хлоропренового каучука в смеси растворителей нефраса с этилацетатом. Предназначен для склеивания холодным способом губчатых уплотнителей из резины с окрашенным металлом. Клеевые соединения стойки к воздействию пресной и морской воды. Изделия, склеенные данным клеем, могут работать в любых климатических зонах в интервале температур от -60°С до 100°С.

Клей 78БЦСП-М должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре от 0 до 20°С.

Гарантийный срок годности клея 78-БЦСП-М с момента изготовления — 3 месяца. Фасовка — фляги, тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов», или другая тара по согласованию с потребителем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей 4НБ-ув, клей 78 БЦСП-М

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Значение
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм), сек.	10-60
Прочность связи резины 51-1632 гр.IX-г (ТУ 2512-046-00152081) со сталью Ст.3 сп (ГОСТ 380-94) через (48±2) часов после склеивания при отслаивании, Н/мм (кгс/см), не менее:	1,37 (1,40)
Скорость отслаивания резины 51-1632 гр.IX-г (ТУ 2512-046-00152081) от стали Ст.3 сп (ГОСТ 380-94) при (90±2)°C через 24 часа после склеивания мм/с (см/мин), не более:	0,05 (0,3)

По вопросам приобретения **клея 4НБ-ув, клея 78 БЦСП-М** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов