



Клей 4НБ-ув

Область применения:

Склеивание вулканизированных резин и резинотканевых материалов на основе наиритового, натурального, натрийбутадиенового и нитрильного каучука без последующей вулканизации и невулканизированных резин и резинотканевых материалов с последующей вулканизацией.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей 4НБ-ув представляет собой раствор резиновой смеси на основе наирита ДСР или неопренов GNA (США, фирмы «Дюпон») в нефрасе С2-80/120 и этилацетате. Разрешается использовать для изготовления клея резиновую смесь на основе денка-хлоропрена S-40 или бутахлоров SC-102, SC-202, MC-10.

Технические характеристики

Цвет От белого до светло-желтого или от темно-серого до черного 2. Однородность Однородная масса без комков резиновой смеси и посторонних включений 3. Массовая доля сухого остатка, % 25 ± 3 4. Прочность связи при расслоении двух полосок губки Р-29 (ТУ 38 105121-91), кН/м (кгс/см), не менее 0,27 (0,28) 5. Прочность связи при расслоении двух полосок прорезиненного дублированного вулканизированного капронового полотна (ТУ 1051578-2009), кН/м (кгс/см), не менее 0,98 (1,00) 6. Самопроизвольное расслоение двухслойного кожзаменителя (ТУ 1051578-2009) Через (8+0,25) ч не должно быть расслоений вдоль линии перегиба.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей 4НБ-ув

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 38 105236-85	Клей резиновый 4НБ-ув
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 38 105236-85	Изменение № 1 к ТУ 38 105236-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 38 105236-85	Изменение № 2 к ТУ 38 105236-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 38 105236-85	Изменение № 3 к ТУ 38 105236-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 38 105236-85	Изменение № 4 к ТУ 38 105236-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 5 к ТУ 38 105236-85	Изменение № 5 к ТУ 38 105236-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 6 к ТУ 38 105236-85	Изменение № 6 к ТУ 38 105236-85

По вопросам приобретения клей 4НБ-ув и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов