



Высокопрочный двухкомпонентный клей на эпоксидно-каучуковой основе 51-K-10Вм (ТУ 2513-001-00152081-93) предназначен для склеивания холодным способом резин на основе ненасыщенных каучуков между собой, с металлами и другими материалами, работающими в среде воздуха при температуре от минус 50 до плюс 80 0С и в среде морской воды от минус 2 до плюс 30 0С.

Техническая характеристика

Цвет – коричневый или темно-коричневый

Однородность – однородная по консистенции масса без посторонних включений и нерастворившихся комочков клеевой смеси

Условная вязкость, с, в пределах 8-60

Прочность связи через трое суток после склеивания для резин 98-1 ТУ 0051166-87 или ТУ 38 1051082 гр. 46 в16, В-14 ТУ 0051166-87 гр 3-16-23, ИРП-1347 ТУ 38 1051082-86 гр. 61а-28, ИРП-1074 ТУ 38 1051296-84 или ТУ 38 105984:

- При отслаивании резины от стали Ст3 ГОСТ 380-88 кН/м, не менее 3,45
- При расслоении резины, кН/м, не менее 3,45

Прочность связи через трое суток после склеивания для резины 51-1492 ТУ 38 105 1036-76:

- При отслаивании резины от стали Ст3 ГОСТ 380-88 кН/м, не менее 4,95
- При расслоении резины, кН/м, не менее 4,95

Жизнеспособность, ч , не менее 8

Массовая доля сухого остатка, %,:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей 51-К-10

- Компонент А 25,0+-2,0
Компонент Вм 21,7+-1,0

По вопросам приобретения клея 51-К-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов