



Описание

Клей 51-К-44-1 — средство, обеспечивающее надежную фиксацию и склеивание материалов из резины с металлами холодным способом. В результате вулканизации, клеевое соединение становится устойчивым к широкому диапазону температурных режимов, а также обеспечивает повышенную прочность и эластичность склеенных между собой материалов.

Применение

Используется на предприятиях в процессе работ по производству и ремонту резиново-металлических изделий. Клей 51-К-44-1 подходит для склеивания фторкаучуковой резины марки СКФ-26, характеризующейся повышенной химической стойкостью и термоустойчивостью, ее используют, например, в процессе производства трубок, прокладок, обкладок бензобаков и трубопроводов. Клей 51-К-44-1 также используют для склеивания маслonaполненных и резин на основе этилен-пропиленовых каучуков.

Технические характеристики

Вид склеивания материалов: холодным способом методом вулканизации или методом термостатирования (температура +80°C в течении 60 минут).
Свойства: область склеивания выдерживает широкий диапазон температурных режимов (от –40 до +200°C, кратковременный интервал равный +250°C).
Клеевое соединение устойчиво к воздействию химических веществ, в том числе моторным маслам с температурой эксплуатации до +150°C. Срок годности — 6 месяцев.

По вопросам приобретения Клея 51-К-44-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов