



МРТУ 38-5-880-66

Клеи на основе наирита.

Клей 88-Н — раствор резиновой смеси 31-Н на основе наирита и бутилфенолоформальдегидной смолы 101 (ТУ МХП КУ-328-55) или смолы типа 101 (супербекацит 1001, сателлит 100 и др.) в смеси этилацетата (ГОСТ 8981-71) с бензином (ГОСТ 443-56) в соотношении 2:1 по массе. Применяется для приклеивания холодным способом резины к металлам, стеклу и другим материалам, а также для склеивания резины с резиной.

Изделия, склеенные клеем 88-Н (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в морской воде. Клеевая пленка клея 88-Н, образующаяся после улетучивания растворителей, сохраняет некоторую эластичность. Срок службы клеевой пленки при точном соблюдении технологии склеивания должен соответствовать сроку службы наклеиваемой резины.

По вопросам приобретения клея 88-Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов