



ТУ 2513-042-23336352-01

Клей 88-НП представляет собой раствор резиновой смеси хлоропренового каучука и фенолоформальдегидной смолы в смеси этилацетата с бензином.

[Техническая консультация](#)**Физико-химические показатели:**

Наименование показателей	88-НП	88-НП-1
Массовая доля сухого остатка, в %:	26±3	28±3
Прочность связи вулканизированной резины П-56 (ТУ 38 0051166-98) с алюминиевым сплавом Д-16 (ГОСТ 21631-76) или сталью Ст3 (ГОСТ 380-94, ГОСТ 21488-97) при t (23±5)0С через 24 часа после склеивания:		
по сопротивлению отслаиванию, Н/мм (кгс/см), не менее:	1,96 (2,0)	2,26 (2,3)
по сопротивлению отрыву, Мпа (кгс/см ²), не менее:	1,08 (11,00)	1,18 (12,00)
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметром сопла 6мм), сек.	10-40	10-40

Клеи не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов.

Клеи применяются для приклейки холодным способом резин (в том числе губчатых) на основе каучуков общего назначения к металлам (в том числе и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



окрашенным), стеклу, коже, дереву, бетону и другим поверхностям, а также резины к резине, работающих в среде воздуха при температуре от -50°C до +70°C.

Клей 88-НП-1 используется в авиационной промышленности. Крепление клеем стойко к воздействию пресной и морской воды в нормальных условиях. Контакт с клеем не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов.

Склеиваемые поверхности обработать шлифовальной шкуркой, протереть растворителем, просушить 10-15 минут, нанести тонкий слой клея, выдержать 12-15 минут, нанести второй слой клея, выдержать 5-10 минут, плотно прижать склеиваемые поверхности и дать выдержку 24 часа.

Клеи должны храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре от 5°C до 30°C. Температура применяемого клея должна быть не ниже 18°C. В процессе хранения клея допускается образование осадка, который устраняется при тщательном перемешивании.

Гарантийный срок хранения клея 88-НП, 88-НП-1 с момента изготовления 6 месяцев. Фасовка — флаги, или тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов» или другая тара по согласованию с потребителем.

По вопросам приобретения клея 88-НП, 88-НП-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей 88-НП, 88-НП-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов