

**ТУ 2513-039-23336352-99**

Клей 88-СА представляет собой раствор резиновой смеси хлоропренового каучука на основе наирита и фенолоформальдегидной смолы в смеси этилацетата с бензином.

[Техническая консультация](#)**Физико-химические показатели:**

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %:	26±3
Прочность связи резины 56 (ТУ 38 0051166-98 или ТУ 38 1051082-86 гр. VIб) со сталью Ст3 (ГОСТ 380-94) или алюминиевым сплавом Д-16 (ГОСТ 21631-76) через 24 часа после склеивания:	
по сопротивлению отслаиванию, Н/мм (кгс/см), не менее:	2,26 (2,3)
по сопротивлению отрыву, Мпа (кгс/см ²), не менее:	1,08 (11,00)
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметром сопла 6мм), сек.	10-40

Клей 88-СА не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



факторов. Применяется для приклейки холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, коже, дереву, бетону и другим поверхностям, а также для склеивания резины с резиной.

Широкое применение клей 88-СА нашел в автомобилестроении, самолетостроении и вертолетостроении, в производстве мягкой мебели и в строительстве для отделочных работ (приклеивание линолеума). Изделия, склеенные клеем 88-СА (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в воздушной среде, морской и пресной воде в интервале температур от -40°C до +50°C.

Склеиваемые поверхности обработать шлифовальной шкуркой, протереть растворителем, просушить 10-15 минут, нанести тонкий слой клея, выдержать 12-15 минут, нанести второй слой клея, выдержать 5-10 минут, плотно прижать склеиваемые поверхности и дать выдержку 24 часа.

В процессе хранения клея допускается образование осадка, который устраняется при тщательном перемешивании. Клей 88-СА должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре от 5°C до 30°C.

Температура применяемого клея должна быть не ниже 18°C. Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Гарантийный срок хранения клея 88-СА с момента изготовления 6 месяцев. Фасовка — флаги, или тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов» или другая тара по согласованию с потребителем.

По вопросам приобретения **клея 88-СА** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов