



## Химический состав клея

- Клей 88-CA представляет собой раствор резиновой смеси и фенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата с нефрасом.
- Вязкий коллоидный раствор, цвет от серо-зеленого до бежевого.
- Однороден по консистенции. Возможно образование осадка.

## Применение

Клей 88 CA применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, бетону, дереву, резине и другим поверхностям.

88-ой клей предназначен также для приклеивания линолеума к деревянному или бетонному основанию пола.

В быту клей применяется для склеивания кожи, текстильных материалов при изготовлении и ремонте обуви; поролона между собой и с металлами, деревом, железобетоном.

## Техническая консультация

## Технические характеристики

Массовая доля сухого остатка клея	24±3 %
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246	10-40 с
Прочность связи резины «56» со сталью ст. 3 или алюминиевым сплавом:	
<i>Через 24 часа после склеивания</i>	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



— при отслаивании	не менее 2,31 (2,36) Н/мм (кгс/см)
— при отрыве	не менее 1,09 (11,0) МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
<i>Через 48 часов после склеивания</i>	
— при отслаивании	не менее 2,60 (2,64) Н/мм (кгс/см)
— при отрыве	не менее 1,39 (14,20) МПа (кгс/см <sup>2</sup> )

### Особые свойства клея

Изделия, склеенные Клеем 88-СА (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в морской и пресной воде, а также в среде воздуха, при температуре от -50 до +60 °С.

Клей 88 СА не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов, не образует токсических соединений в воздушной среде.

### Хранение

Срок хранения клея — 6 месяцев в герметично закрытой таре при температуре от 0 до 20 °С в специальном помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов.

### Стандарт

ТУ 38.105.1760-89 / ТУ 075 06004-122-99

По вопросам приобретения клей 88СА ТУ 38-105-1760-87 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов