



Область применения:

Для крепления теплостойких резин на основе фторорганических полимеров к металлам (стали 30ХГСА, нержавеющей стали, алюминиевым сплавам и т.д.) в процессе вулканизации.

Основная информация

Клей представляет собой раствор резиновой смеси 9М-35Ф на основе каучуков СКФ-26, СКН-40НТ и смолы ФР-1 в этилацетате. Клеевое соединение работоспособно в умеренном и тропическом климате, устойчиво в среде воздуха в интервале температур от минус 40 °С до плюс 200 °С, в среде топлива ТС-1 до 200 °С и жидкости В-3В до 150 °С.

Технические характеристики

Внешний вид Вязкая жидкость темно-коричневого цвета 2. Однородность клея Однородный без посторонних включений и комков 3. Массовая доля сухого остатка, % 20 ± 2 4. Условная вязкость, с, в пределах 18 ± 8 5. Прочность связи резины ИРП-1287 со сталью марки 30ХГСА или марки Ст-3 при отрыве: — при температуре (23 ± 2) °С, МПа (кгс/см²), не менее 3,92 (40,0)

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 38 105617-85	Клей 9М-35Ф
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 1 к ТУ 38 105617-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 2 к ТУ 38 105617-85

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей 9М-35Ф

Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 3 к ТУ 38 105617-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 4 к ТУ 38 105617-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 5 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 5 к ТУ 38 105617-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 6 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 6 к ТУ 38 105617-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 7 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 7 к ТУ 38 105617-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 8 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 8 к ТУ 38 105617-85
Технические условия (ТУ)	Изменение № 9 к ТУ 38 105617-85	Изменение № 9 к ТУ 38 105617-85

По вопросам приобретения Клей 9М-35Ф и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов