



ГОСТ 12172-74

Клеи БФ-2 склеивает пластмассы и сложные пластики, химически обработанный фторопласт, пенопласт, целлулоид, слюду, древесину, фанеру, картон, бумагу, эбонит, пробку, хлопчатобумажные нитки, металлы (стали, алюминиевые и медные сплавы) в различных сочетаниях.

Так же клей БФ-2 используется — для пропитки и лакировки.

Клей БФ-2 устойчив в кислых средах даже при нагревании до 60-80°C, применяется для склеивания материалов, работающих в условиях повышенной температуры, а также в кислотной среде.

Свойства клея БФ-2:

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20°C — 25-55

Температура эксплуатации от -60 до +80°C

Содержание сухого остатка 14-17%

Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, не менее 19,6 МПа (200 кгс/см²)

Изгиб клеевой пленки после отверждения, не более 3 мм.

По вопросам приобретения Клей БФ-2Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов