



Клей БФР-2К относится к так называемым однокомпонентным клеям, он отличается особой термостойкостью. Это клей горячего отверждения, он предназначен для склеивания самых разнообразных материалов (в том числе и металлов) друг с другом. На сегодняшний день клей БФР-2К широко применяется в автомобильной и авиационной промышленности, в частности – для склеивания магнитопроводов. Кроме того, клей БФР-2К ввиду особенностей структуры обладает высоким показателем прочности соединения: 16,67 при температуре 20°C, и 1,67 при температуре 200°C.

Однокомпонентный термостойкий клей горячего отверждения предназначен для склеивания металлов и неметаллов друг с другом. Применяется в авиационной, автомобильной промышленности, для склеивания магнитопроводов и других целей.

Техническая консультация

Техническая характеристика клея БФР-2К

Условная вязкость (ВЗ-246, сопло 6 мм), с, не более	80
Массовая доля сухого остатка, %	14-18
Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, МПа, не менее: при 20°C	16,67
200°C	1,96

Клей БФР-2К поставляется в бочках, флягах, бутылках или другой упаковке по согласованию с заказчиком. Гарантийный срок хранения клея при температуре не выше 30 °C — 6 месяцев.

Склеивание клея БФР-2К

Одно-двукратное нанесение клея БФР-2К на склеиваемые поверхности с последующей подсушкой. Склейка при 170—185 °C под давлением 1—2 МПа в

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей БФР-2К

течение 2 часов. Расход клея 60—80 г 1 м². При необходимости клей может быть разбавлен этиловым или изопропиловым спиртом.

По вопросам приобретения Клей БФР-2К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов