



## Назначение

Высокопрочный клей-герметик для антикоррозийной защиты металлов, клеесварных соединений, изготовления режущих и шлифовальных инструментов. Применяется для вклеивания твердосплавных вставок при изготовлении режущего инструмента (резцы, фрезы, зенковки, хоны и т.д.); для приклеивания магнитов в статорах и роторах электродвигателей, приклеивания керамических вставок в плавких предохранителях, склеивании разнородных субстратов (стеклопластик — медный или стальной наконечник и т.п.), склеивании трудносвариваемых и труднопаяющихся металлов и сплавов (изготовление пластинчатых и трубчатых теплообменников, радиаторов из меди, латуни, алюминия, дюралюминия, блоков цилиндров), восстановлении посадочных мест под подшипников, изготовлении и монтаже датчиков, электродвигателей и т.д.

Клей также применяется для изготовления поворотных стоек железнодорожных вагонов. Есть опыт вклеивания баббитовых подшипников скольжения в компрессорном оборудовании. Разработаны и применяются технологии восстановления шеек валов, посадочных мест на валах, валах шестернях, шлиц-валах.

## Техническая консультация

| № п/п | Наименование показателей                                                                                             | Требования ТУ                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид                                                                                                          | Пастообразная композиция серого цвета без комков, сгустков и посторонних включений |
| 2     | Текучесть, мм, не более<br>-при $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ за 24 ч<br>-при $(150 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ за 30 мин | 0<br>0                                                                             |
| 3     | Динамическая вязкость клея при $(25 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , по Реотест-2 (Н/Н, 5 об/мин), Па с. не более         | 220,0                                                                              |



Клей УП-5-207

|    |                                                                                                   |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4  | Предел прочности при сдвиге (замасленные образцы) при $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , МПа, не менее | 22,0 |
|    | -после отверждения при $(150\pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 30мин                               | 24,0 |
| 4а | Предел прочности при сдвиге(Сталь 3) при $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , МПа, не менее              |      |
| 5  | Прочность при расслаивании, ст.08КП, замасленные образцы, Н/ 25мм, не менее                       | 60,0 |
|    | -после отверждения при $(150\pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 30 ми                               |      |
| 6  | Гарантийный срок хранения, мес.                                                                   | 6    |

По вопросам приобретения Клей быстроотверждающийся одноупаковочный марка УП-5-207 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов