



Клей Д-86 применяется для склеивания магнетодиэлектрических пластин типа ХВ-10,6, ХВ-3,2 к металлам при жесткой связи с металлом. В тех случаях, когда необходимо сохранение эластичности магнетодиэлектрических пластин, склеивание их с металлом лучше осуществлять клеем Д-10. Клей Д-86 может быть использован для деталей, работающих в интервале температур от -60 до +100° С. Жизненность клея Д-86 в закрытой таре при температуре 25° С — до 1 месяца.

По вопросам приобретения Клей Д-86 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: