



Описание продукта

Представляет собой двухкомпонентный состав на основе изоцианатного предполимера (компонент А) и модифицированного отвердителя полиаминного типа (компонент Б). При применении не требует специального оборудования.

Область применения

- Для склеивания древесины, фанеры, искусственных плит;
- В качестве ремонтного состава для заливки древесины и других конструкционных материалов при низких температурах (до — 10 град.С)

Характеристика

- Высокая адгезия к различным типам конструкционных материалов (на уровне эпоксидного компаунда К-153);
- Отверждённый состав обладает высокой влаго- и химостойкостью, а так же эластичностью, при низких температурах;
- Состав можно использовать в условиях повышенной влажности и низких температур.

Техническая консультация

Показатель	Компонент	
	А	Б
Внешний вид	Маловязкая жидкость от жёлтого до коричневого цвета	Однородная, маловязкая жидкость с пигментом
Массовая доля изоцианатных групп,%, в пределах	14 — 16	—
Вязкость при 25 град.С, Па.с	0,6 — 1,0	1,0 — 5,0



Аминное число, в пределах мг КОН/г	—	20 — 60
Содержание основного вещества	100%	100%
Летучие органические вещества	0%	0%
Срок хранения при 15 — 30 град. С в герметичной таре	12 месяцев	

Техническая консультация

характеристики отверждённого материала	Цвет	Различная цветовая гамма
	Время желатинизации, мин., в пределах	5 — 30
	Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	16
	Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 24 ч.	Водонепроницаем
	Твёрдость, Шор А, усл. ед., не менее	90
	Теплостойкость при 185 град. С в течение 2 ч.	Выдерживает испытание. Нет изменений геометрических размеров образца
	Сопротивление статическому продавливанию при нагрузке 250 Н в течение 24 ч.	После статического продавливания материал водонепроницаем.

По вопросам приобретения Клей эпоксиполиуретановый для дерева и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов