



Клей эпоксиполиуретановый суперэластичный «Гуттаперчевый хват»

Техническая консультация

Описание продукта	Представляет собой двухкомпонентный состав на основе изоцианатного предполимера (компонент А) и модифицированного отвердителя полиаминного типа (компонент Б). При применении не требует специального оборудования.		
Область применения	* Для заливки изделий различного назначения; * В качестве ремонтного состава для заливки или склеивания пластика, металла, древесины и других конструкционных материалов при низких температурах (до — 10 град.С)		
Характеристика	* Высокая адгезия к различным типам конструкционных материалов (на уровне эпоксидного компаунда К-153); * Отверждённый состав обладает высокой влаго- и химостойкостью, а так же эластичностью, при низких температурах; * Состав можно использовать в условиях повышенной влажности и низких температур.		
Технические характеристики компонентов	Показатель	Компонент	
		А	Б
	Внешний вид	Маловязкая жидкость от жёлтого до коричневого цвета	Однородная, маловязкая жидкость с пигментом
	Массовая доля изоцианатных групп,%, в пределах	14 — 16	—
	Вязкость при 25 град.С, Па.с	0,6 — 1,0	1,0 — 5,0
	Аминное число, в пределах мг КОН/г	—	20 — 60
	Содержание основного вещества	100%	100%
	Летучие органические вещества	0%	0%
	Срок хранения при 15 — 30 град. С в герметичной таре	12 месяцев	
Подготовка смеси и способ применения	Компонента А и Б в соотношении 1 : 1 по весу тщательно перемешивать в течение полминуты. Полученную смесь залить в требуемый объём или нанести на поверхность с помощью кисти или валика. Возможно применение конструкции со статическим смесителем		



Клей эпоксиполиуретановый суперэластичный «Гуттаперчевый хват»

Технические характеристики отверждённого материала	Цвет	Различная цветовая гамма
	Время желатинизации, мин., в пределах	5 — 30
	Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	16
	Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 24 ч.	Водонепроницаем
	Твёрдость, Шор А, усл. ед., не менее	90

По вопросам приобретения Клей эпоксиполиуретановый суперэластичный «Гуттаперчевый хват» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов