



Клей ФР-12-КХ

Клей ФР-12-КХ ТУ 2252-019-10687966-98

Сфера применения клея ФР-12-КХ: склеивание древесины и прочих материалов при комнатной t° и при нагреве до 120°C .

Состав клея резорцинформальдегидного: смола, отвердитель; поставляются комплектно, соотношение — 100 : 13,5 весовых частей.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Смола:	
— состояние	прозрачная однородная жидкость
— цвет	от красновато-коричневого до темно-коричневого
— массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60,0
— вязкость, с	30 — 105
Отвердитель	
— состояние	порошок
— цвет	серовато-белый
— остаток на сите с сеткой NO14K (тонина помола), %, не более	7,0
рН (водородный показатель) среды	7,5 - 8,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ФР-12-КХ

Пригодность готового клея к использованию, час, в пределах	2 — 5
При скалывании вдоль волокон предел прочности клеевого соединения древесины, МПа (кг/см ²), не меньше:	
— сосна	6,5 (65)
— бук, дуб, граб	13,0 (130)

Хранение клея ФР-12-КХ: Компоненты хранят при температуре не выше 20 °С в закрытом помещении.

Тара для компонентов клея ФР-12-КХ: Смолу хранят в чистых сухих стальных бочках по ГОСТ 13950 или ГОСТ 6247. Отвердитель хранят в бочках стальных по ГОСТ 13950 или ГОСТ 6247, барабанах картонных набивных тип БКН Ш-100 ГОСТ 17065; контейнерах мягких специализированных ОСТ 6-19-229 тип МКО-05С.

Транспортировка клея ФР-12-КХ: в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта при условии соблюдения действующих на этих видах транспорта правил перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства компонентов клея ФР-12-КХ – **9 месяцев с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **клея ФР-12-КХ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов