Клей ФР-12 предназначен для склеивания древесины и других материалов, при условии комнатной температуры и нагреве не более 120 °С. Клей состоит из двух компонентов: смола и отвердитель, используется в соотношении 100 : 13,5 соответственно.

Смола представляет собой однородный раствор красновато-коричневого цвета, а отвердитель – однотипный порошок светловато-белого цвета. Массовая порция нелетучих в смоле веществ – не меньше 60%. Условная ковкость по вискозиметру ВЗ-246 с диметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,05) °С – от 30 до 105 °С.

Клей ФР-12 предназначается для использования в строительстве, а также в мебельном производстве. Обычно, применяются в режиме холодного отвержения, о чем было указано выше.

В компания «Кондор» можно купить клей ФР-12, имеющий высокий спрос, благодаря высокой эффективности при склеивании.

Транспортировка

Разрешено транспортировать во всех крытых транспортных средствах.

Хранение

Хранить в темных, закрытых помещениях, при температуре, не превышающей 20 °С.

Срок хранения

9 месяцев со дня изготовления

Техническая консультация

Типовые характеристики

№	Наименование показателей	Норма по ТУ
1	Внешний вид: — смолы — отвердителя	Однородная прозрачная жидкость от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета Однородный порошок серовато-белого цвета
2	Массовая доля нелетучих веществ в смоле, %, не менее	60,0
3	Вязкость условная при (20±0,5) ºС по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с	30-105
4	Водородный показатель (pH среды)	7,5-8,5
5	Тонина помола отвердителя (остаток на сите с сеткой № 014К), %, не более	7,0
6	Жизнеспособность клея, час, в пределах	2-5
7	Предел прочности клеевого соединения древесины при склеивании вдоль волокон, Мпа (гГс/см2), не менее Сосна Дуб, бук, граб	 6,5 (65) 13,0 (130)

По вопросам приобретения клея ФР-12 ТУ6-05-1748-81 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: