



Клей ФР-12 резорцинформальдегидный предназначен для проведения работ по склеиванию древесины и других материалов при комнатной температуре и при нагреве до 120 °С. Клей двухкомпонентный, состоит из смолы и отвердителя, используемых комплектно в соотношении 100 :13,5 весовых частей.

Характеристики ФР-12

Внешние данные смолы – прозрачный однородный раствор, цвет – красновато коричневый или темно-коричневый.

Внешние данные отвердителя – однотипный порошок, цвет – серовато-белый.

Массовая порция нелетучих в смоле веществ – не меньше 60%.

Условная ковкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,05)°С – от 30 до 105 °С.

Показатель водородный (среды РН) – от 7,5 до 8,5.

Тонина помола затвердителя (избыток с сеткой №014К на сите), не больше – 7%.

Сроки использования клея – в пределах от 2 до 5 часов.

Предел стойкости соединения древесины, если приклеивается вдоль волокон:

— сосна – 6,5 МПа (65 гГс/м²);

— бук, дуб, граб, — 13,0 МПа (130 гГс/м²).

Срок гарантии – 9 месяцев.

Смолу **клея ФР-12** разливают в чистые сухие стальные бочки по ГОСТ 6247 или ГОСТ 13950. Отвердитель клея хранится в бочках стальных по ГОСТ 6247 или 13950, контейнерах мягких специализированных ОСТ 6-19-229 типа МКО-05С, барабанах картонных набивных типа БКН Ш-100 ГОСТ 17065.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компоненты клея ФР-12 перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта.

Части клея ФР-12 необходимо хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 20 °С.

По вопросам приобретения клея ФР-12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов