



Клей-герметик АДВ-32 производится в соответствии ТУ2252-048-22736960-99.
Санитарно-эпидемиологическим заключением № 33.ВЛ.05.238.П.000153.02.03 от 12.02.2003г.

АДВ — 32 — однокомпонентный полиуретановый клей — герметик, не содержит растворителя и не имеет усадки, бензо-, маслостоек, отверждается влагой воздуха.

АДВ — 32 предназначен для:

- герметизации деформационных швов в строительстве, в том числе вертикальных и потолочных, а так же трещин в бетоне и кирпичной кладке;
- расшивки стыков бетона с металлическими элементами, оказывающими динамическое воздействие на бетон(трапы, тамбуры, двери, ворота, горячие трубы);
- герметизации оконных рам и стеклопакетов;
- герметизации газовых счетчиков;
- вклеивания силикатных стекол в пластмассовые корпуса автомобильных фар;
- приклейки датчиков сигнализации к стеклянным дверям и окнам;
- вклеивания автомобильных люков;
- формирование на месте применения эластичных прокладок;
- склеивания различных материалов в бытовых условиях.

В отвержденном состоянии клей — герметик представляет собой эластичный резиноподобный материал, имеющий следующие характеристики:

- плотность, г/см³ 1,0
- прочность при растяжении, МПа, не менее 1,0
- относительное удлинение при разрыве, %, не менее 100,0
- предел прочности при сдвиге, МПа 1,0÷1,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- рабочие температуры, °С от -60 до +80
- растекаемость, мм 40 — 60
- скорость отверждения, мм/сутки за первые сутки 3
- за каждые последующие 1
- время потери липкости, мин 60

По вопросам приобретения Клей — герметик АДВ - 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов