



**ТУ 6-02-775-73 с изм. №1-9**

Настоящие технические условия распространяются на однокомпонентный кремнийорганический «Клей-герметик 11-06», предназначенный для склеивания и герметизации деталей из стали, алюминия, силикатного стекла, керамики, бетона, а также в качестве защитного покрытия из вышеуказанных материалов.

«Клей-герметик 11-06» представляет собой пастообразную композицию на основе низкомолекулярного каучука наполнителей и катализаторов.

Продукт вулканизуется после выдавливания из тары за счет контакта с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала.

Наилучшим образом вулканизация материала происходит при относительной влажности окружающей среды 60-70% и температуре от минус 10 до плюс 40°С.

**Техническая консультация**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Однородная пастообразная масса без посторонних включений
2	Прочность при растяжении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	1,6 (16)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	280
4	Величина адгезии к дюралюминию, кгс/см, не менее	2,0
5	Жизнеспособность, мин, не менее	10,0

**Упаковка:** «Клей-герметик 11-06» упаковывают в алюминиевые тубы вместимостью 50-250г по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, герметичные полимерные тубы (патроны) с выдвижным дном вместимостью до 2 кг по НД, установленной в утвержденном порядке, и в банки из белой жести, ГОСТ 6128 вместимостью до 5дм<sup>3</sup>.

**Хранить:** «Клей-герметик 11-06» хранят в сухом закрытом помещении при температуре не выше 25°С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ «11-06»

**Срок хранения** «Клей-герметик 11-06» в таре поставщика со дня его изготовления - 1 го

По вопросам приобретения КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ «11-06» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов