



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ 137-83

ТУ 2252-164-002090-13-2016

(Взамен ТУ 6-02-1237-83)

Настоящие технические условия распространяются на кремнийорганический «Клей-герметик 137-83», предназначенный для склеивания и герметизации различных деталей из стали, алюминия, меди, керамики, органического и силикатного стекла, для склеивания вулканизированных резин, изготовленных на основе различных типов силиконовых каучуков друг с другом и с металлами, для внутренних работ, в том числе для использования в хранилищах плодоовощной продукции с регулируемой газовой средой в качестве герметика.

«Клей-герметик 137-83» представляет собой пастообразную вязкотекучую композицию, вулканизирующуюся при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала.

Оптимальные показатели «Клей-герметик 137-83» достигаются при вулканизации в условиях относительной влажности воздуха $(60 \pm 10)\%$ в течение 5 суток.

«Клей-герметик 137-83» рекомендуется для работы в интервале температур от минус 60°C до 300°C .

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Техническая консультация****ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-серого цвета без механических включений
2	Время высыхания поверхностной пленки при (20±5)°С до степени 3, ч, не менее	1
3	Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см ²), не менее	2 (20)
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
5	Прочность связи при отслаивании, кН/м (кгс/см), не менее	2 (2)

Упаковка: «Клей-герметик 137-83» упаковывают в алюминиевые тубы (ТУ 18-16-398-75) или по НД изготовителя размером 30х145 мм и 40х177 мм (ТУ 49-820-81) или по НД изготовителя размером 40х177 мм, в банки ГОСТ 6128 вместимостью до 5дм³. Тубы закрывают навинчивающимся колпачком (бушоном).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ 137-83

Хранить: «Клей-герметик 137-83» проводят по ГОСТ 9980.5 в сухих складских помещениях предприятия-изготовителя или потребителя вдали от источников тепла, влаги, с предохранением от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 30°C.

Срок хранения «Клей-герметик 137-83» в таре изготовителя со дня изготовления – 6 месяцев.

По вопросам приобретения КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ 137-83 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов