



Клей-герметик кремнийорганический «Эласил 137-42» ТУ 6-02-1012-75

Внешний вид

Однородная пастообразная масса грязно-зеленого цвета

Техническая консультация

Характеристика	Значение
Пробивное напряжение	до 25 кВ
Рабочий интервал температур	от -60 до +200°C
Теплопроводность	0.8 Вт/(м×К)

Материалы взаимодействия

Любые металлы, слюдиниты и миканиты, стеклопластики, керамические нагреватели, текстолиты, слюда.

Область применения

В качестве теплоотводящего покрытия в электронике

Герметизация теплорассеивающей аппаратуры в радиотехнике, микроэлектронике и на флоте

Для склеивания и герметизации изделий, к которым предъявляются повышенные требования по вибростойкости, влагостойкости и теплопроводности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рекомендации по применению

Максимальная прочность достигается через 5 суток при влажности 60-70%. Клей-герметик нанести на подготовленную сухую и обезжиренную поверхность слоем 0.5-1 мм. Клей наносить на сухую обезжиренную поверхность. Склеивание вести при температуре от 0 до +30°C. Сборку производить не позднее, чем через 10 минут. Эксплуатировать не ранее чем через 24 часа (при толщине слоя более 2 мм время увеличить).

Срок хранения 3 месяца.

Особенности

- оптимальные физико-механические свойства достигаются за 5 суток при влажности 60-70%
- высокая теплопроводность 0,8 Вт/(м×К)
- рабочий интервал температур от -50°C до +200°C
- нетоксичен
- вулканизация под действием влаги воздуха
- грибостойкий
- устойчив к воздействию воздуха, влаги
- диэлектрик

По вопросам приобретения **клея-герметика «Эласил 137-42» ТУ 6-02-1012-75** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов