



ТУ 6-15-1822-95 с изм.№1

Клей - герметик «АвтогермесилМА» — отверждается под воздействием влаги воздуха и предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен дефектных прокладок, а также для герметизации стекол, для устранения неплотностей и щелей в строительных конструкциях и течи в металлических лодках, склеивания различных материалов, ремонта электробытовых приборов, а также для герметизации мест примыкания раковин, ванн и кухонной мебели к стенам и полам.

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид, цвет	Пастообразная масса от белого до кремового цвета
2	Герметизирующая способность, баллы	100
3	Предел прочности при сдвиге, кгс/см ² при (20±2)°С, не менее	10

Упаковка: АвтогермесилМА упаковывают в потребительскую тару по ОСТ 6-15-90.2 с дополнениями, указанными в п.п.1.3.1-1.3.1.2.; АвтогермесилМА расфасовывают массой от 50 до 250г в алюминиевые тубы по ТУ 6-39-20-90 и другим действующим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке. Отклонение массы (нетто) расфасованного продукта не должно быть более ±2% от массы, указанной на упаковке. В качестве



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ «АВТОГЕРМЕСИЛМА»

транспортной тары применяют тару согласно ОСТ 6-15-90.2.

Транспортирование и хранение : транспортирование и хранение продукции должно производиться по ОСТ 6-15-90.4.

Складирование производить на стеллажах склада не более чем в 3 ящика по высоте, либо в пакетированном виде без штабелирования.

Указания по применению: поверхности разъема очистить и покрыть тонким слоем консистентной смазки или смочить мыльным раствором. АвтогермесилМА наносить на одну из поверхностей слоем 1 мм.

При герметизации стекол или других неплотностей поверхность очистить и при необходимости обезжирить.

Неотвердившийся продукт с предметов удаляется ветошью, а с рук спиртом или теплой водой с мылом.

После применения тубу плотно закрыть.

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ «АВТОГЕРМЕСИЛМА» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов