



Клей-герметик силиконовый, силиконовое покрытие MAXSIL

Клей-герметик силиконовый

Техническая консультация

Технические условия	5772-084-05766764-2010
Тип отверждения	нейтрального типа
Цвет	черный
Назначение	Предназначен для приклеивания к силиконовому профилю алюминиевой фольги в производстве стеклопакетов. Может использоваться для склеивания силиконовых резин, керамики, древесины, фарфора.
Свойства	• Рекомендуемая температура применения не ниже +5 °С; • Не подвержен растрескиванию, усадке и вытеканию в ходе температурных циклов; • Обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; • Не вызывает коррозии; • Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха; • Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека; • Плотность 1100-1200 кг/м³; • Не обладает токсическими свойствами
Температурный диапазон эксплуатации	от -50 до +160 °С;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей-герметик силиконовый, силиконовое покрытие MAXSIL

Применение	Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, влаги и других посторонних веществ, для этого их следует вначале обезжирить бензином и ацетоном, а затем высушить. После этого нанести клей-герметик тонким слоем на склеиваемые поверхности. Через 2-4 мин. детали с усилием соединить. Время вулканизации зависит от толщины слоя герметика, температуры и особенно влажности окружающей среды. Максимальная прочность достигается через 72 ч. Оптимальные условия вулканизации $t=15-30^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 40-65 %.
Гарантийный срок службы	в картушах, фольевых тубах — 6 мес., в бочках — 3 мес.
Фасовка	бочки 200 л, картуши 290 мл, фольевые тубы 600 мл

Силиконовое двухкомпонентное фасадное покрытие MAXSIL

Техническая консультация

Технические условия	2316-088-05766764-2012
Назначение	Предназначено для наружного и внутреннего покрытия строительных конструкций, изготовленных из бетона, кирпича, штукатурных растворов.
Свойства	• В вулканизованном состоянии нетоксично; • Время высыхания 24 часа (при понижении температуры время увеличивается)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей-герметик силиконовый, силиконовое покрытие MAXSIL

Температурный диапазон эксплуатации	от -50 до +200 °С
Применение	Пасту смешать с катализатором в указанном соотношении при положительных температурах. Время смешения компонентов не менее 10 мин. Смешение пасты с катализатором проводят вручную или механическим перемешиванием до получения однородной массы. Время «жизни» готовой композиции не менее 4 ч. Покрытие наносится на сухую и чистую в два слоя. Второй слой наносится не ранее чем через 4 ч.
Гарантийный срок службы	6 мес.

По вопросам приобретения **клея-герметика силиконового, силиконового покрытия MAXSIL** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов