



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ

ТУ 20.52.10-003-71765580

Универсальный однокомпонентный силиконовый клей-герметик кремнийорганический «**SILMASIL SI 595**» с кислотной системой отверждения представляет собой пастообразную вязко-текучую композицию на основе низкомолекулярного каучука, катализатора и наполнителей, вулканизирующуюся при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала.

Область применения Клей-герметик предназначен для склеивания и герметизации металлических и неметаллических поверхностей, в том числе склеивании поликарбоната, полиамида и силикатного стекла с металлическими деталями в составе сборных единиц бытовой электротехники, а также в электроизоляции и герметизации воздухопроводов, вентиляционных отверстиях, дымовых и оконных проемов.

Свойства Клей-герметик кислотного типа имеет хорошую адгезию, устойчив к ультрафиолетовым лучам и вибрационным нагрузкам, не дает усадки, обладает высокой эластичностью и атмосферостойкостью. Оптимальные показатели клей-герметика достигаются при вулканизации в условиях относительной влажности воздуха от 60+/-10% в течение 5 суток. Прочность связи к стеклу и поликарбонату при сдвиге составляет 10-15 кгс/см². Рабочий интервал температур от — 60°C до + 250°C. Допускается кратковременный нагрев до 300°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Указания по применению Продукция должна эксплуатироваться в целях, устанавливаемых настоящими техническими условиями. Расход материала зависит от различных факторов, в том числе от метода работы, материала основания и его состояния.

Хранение Продукцию хранить в сухом месте в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С. Допускается замораживание.

Срок годности 6 месяцев с даты изготовления в таре производителя.

Упаковка Туба алюминиевая (100мл) — 100г Картридж (310мл) — 300г

Техническая консультация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТУ 20.52.10-003-71765580-2022

Наименование показателей

«SILMASIL SI 595»

Методы испытаний

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «SILMASIL SI 595»

Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета. Допускаются различные оттенки и наличие незначительного количества механических включений.	По ГОСТ 20841.1-75 п.3 и п.4.2. наст. ТУ
Время высыхания поверхностной пленки до степени 3 при (20±2) °С, мин, не более	60	По ГОСТ 19007-73 м п.4.3. наст. ТУ
Прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	1,0 (10)	По ГОСТ 270-75 и п.4.4. наст. ТУ
Относительное удлинение, %, не менее	130	По ГОСТ 270-75 и п.4.4. наст. ТУ

По вопросам приобретения КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «SILMASIL SI 595» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов