



Унигерм-10 представляет собой хорошо знакомую тиксотропную композицию, обладающую длительной «живучестью» при хранении и свойством быстро «закрепляться» в зазорах между металлическими поверхностями.

Унигерм-10 является односоставным герметиком, который может доставляться в необходимые места как посредством старого дедовского метода (ручным способом), так и с помощью суперсовременных автоматических и полуавтоматических дозаторов.

Техническая консультация

Характеристики Унигерм-10

Динамическая вязкость, мПа*с	1000 — 3000
Время достижения контактной прочности на резьбе из конструкционной стали М10х1,5 мин.	5 — 10
Момент отвинчивания на резьбе из конструкционной стали М10х1,5 через 4 часа, Н*м	20 — 30
Момент отвинчивания после прогрева резьбовых соединений Н*м	
при 150 ° С в течении 1000 часов	20 — 30
в тосоле А-40 при 110 ° С в течении 130 часов	20 — 35
в машинном масле М63Г при 130 ° С в течении 130 часов	25 — 35
Максимально допустимый зазор, мм	0,3

Герметик доходит до своего рабочего состояния в зазоре до 0,3 мм между металлическими поверхностями. Соединяемые детали предварительно требуется соответствующе подготовить (очистить, обезжирить и т.д.). Герметик распределяют в необходимых местах с помощью дозаторов различного типа, а также из флаконов, снабженных капельницами.



Клей-герметик Унигерм-10

Гарантийный срок хранения Унигерм-9 — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения клей-герметик Унигерм-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов