Анаэробный герметик Унигерм-9 незаменим при фиксации, контровки и уплотнения неразъемных резьбовых и гладких соединений. Данный герметик отличается высокой прочностью при отвинчивании, предотвращает коррозию металла, повышает устойчивость всего изделия от негативного влияния вибрационных нагрузок.

Фактически Унигерм-9 — это тиксотропная композиция, с оттенками зелёного цвета. Клей-герметик обладает длительной жизнеспособностью при простом хранении и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями в процессе его применения.

Техническая консультация

Характеристики Унигерм-9

1.	Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0 +0,2) ° С, мПа*с, А/2/10,	1000-3000
2.	Скорость набора прочности на образце из стали Ст 40, через 0,5 часа в % от полной	65
3.	Момент отвинчивания на образцах из конструкционной стали при температуре 20-25 ° С, Н*м, не менее через 1 час через 24 часа	15 20
4.	Сохранение момента отвинчивания после воздействия различных сред и температур, остаточная прочность в % от исходной при 150 ° С в течение 1000 час, в тосоле А-40 при 110 ° С в течение 130 часов в машинном масле М63Г при 130 ° С в течение 130 часов	100 70
5.	Предел прочности при аксиальном сдвиге через 24 часа, МПа, не менее	15
6.	Максимально допускаемый зазор, мм	0,3

Герметик доходит до своего рабочего состояния в зазоре до 0,3 мм между металлическими поверхностями. Соединяемые детали предварительно требуется соответствующе подготовить (очистить, обезжирить и т.д.). Герметик распределяют в необходимых местах с помощью дозаторов различного типа, а также из флаконов, снабженных капельницами.

Гарантийный срок хранения Унигерм-9 — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Клей-герметик Унигерм-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: