

**ТУ 38.403247-90**

Компонент А **клея ГИПК-2312** представляет собой композицию бутилакрилатного каучука, эпоксиуретана и двуокиси титана в этилацетате.

Назначение: Компонент А используется для приготовления **клея ГИПК-2312** по ТУ 6-05-251-128-82 в композиции с компонентом Б (Лейконат).

[Техническая консультация](#)**Технические данные компонента А:**

Внешний вид: жидкость белого цвета, однородная по цвету и консистенции, не должна содержать посторонних включений и комков
Массовая доля сухого вещества, %, в пределах 30-45
Прочность при сдвиге клея ГИПК-2312 , МПа, не менее 1,

Способ применения:

Клей ГИПК-2312 готовят непосредственно перед применением путем тщательного (не менее 5 мин) смешения компонентов А и Б. На 100 массовых частей компонента А берут компонент Б в количестве, вычисленном по формуле:

$$Б = К \times Х$$

где Б - масса лейконата;

К - коэффициент, равный 0,56;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



X – массовая доля сухого вещества компонента А, %

Жизнеспособность после смешения компонентов – 8 ч.

Клей ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90 представляет собой двухкомпонентную композицию на основе смеси бутилакрилатного и эпоксиретанового каучуков, наполнителя и растворителя в качестве отвердителя применяется клей «Лейконат» .

Упаковка: Клей ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90 поставляется в металлических бочках весом 200 кг или пластиковой таре различной емкости исходя из потребности заказчика , но не менее 0,5кг.

Транспортировка: **Клей ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90** транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

Хранение: Гарантийный срок хранения клея **ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90** при комнатной температуре: основа — 6 месяцев, отвердитель — 18 месяцев.

По вопросам приобретения клей ГИПК 23-12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов