



Компонент А клея ГИПК-2312 представляет собой композицию бутилакрилатного каучука, эпоксиуретана и двуокиси титана в этилацетате.

Назначение: Компонент А используется для приготовления клея ГИПК-2312 по ТУ 6-05-251-128-82 в композиции с компонентом Б (Лейконат).

#### Техническая консультация

#### Технические данные компонента А:

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид: жидкость белого цвета, однородная по цвету и консистенции, не должна содержать посторонних включений и комков |
| Массовая доля сухого вещества, %, в пределах 30-45                                                                         |
| Прочность при сдвиге <b>клея ГИПК-2312</b> , МПа, не менее 1,                                                              |

#### Способ применения:

**Клей ГИПК-2312** готовят непосредственно перед применением путем тщательного (не менее 5 мин) смешения компонентов А и Б. На 100 массовых частей компонента А берут компонент Б в количестве, вычисленном по формуле:

$$Б = К \times X$$

где Б – масса лейконата;

К – коэффициент, равный 0,56;

Х – массовая доля сухого вещества компонента А, %

Жизнеспособность после смешения компонентов – 8 ч.



## Клей ГИПК-2312

Клей ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90 представляет собой двухкомпонентную композицию на основе смеси бутилакрилатного и эпоксипуретанового каучуков, наполнителя и растворителя в качестве отвердителя применяется клей «Лейконат» .

Упаковка: Клей ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90 поставляется в металлических бочках весом 200 кг или пластиковой таре различной емкости исходя из потребности заказчика , но не менее 0,5кг.

Транспортировка: Клей ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90 транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

Хранение: Гарантийный срок хранения клея ГИПК 23-12 ТУ 38.403.247-90 при комнатной температуре: основа — 6 месяцев, отвердитель — 18 месяцев.

По вопросам приобретения Клей ГИПК-2312 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов