



Предназначается для использования в составе заливочных, клеевых, герметизирующих, пропиточных и обволакивающих композиций: склеивание сплавов, сплавов ДМГ, стеклопластиков в различных сочетаниях.

Выпускается согласно (ТУ 6-05-1584-86)

Применяется для склеивания вентиляционных труб, асбосилита-609, плит ПХВ, циклизированной резины.

Примечание: применение клея в узлах, имеющих серебряные детали или покрытие, не допускается.

Пропиточный компаунд К-153 соответствует следующим физико-химическим и технологическим нормам:

Техническая консультация

Наименование	Норма
Жизнеспособность при 20°C, ч, отвердитель ПЭПА, не менее	1
Температура воздуха при склеивании, °C, не менее	16
Расход, кг/м ³ , в пределах	0,5-0,6
Динамическая вязкость при 25°C, Па·с	5-16
Время отверждения при склеивании, 18-20°C, ч	24

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей К-153

Соотношение основа:отвердитель ПЭПА (мас.ч)	100:10-15
Соотношение основа:отвердитель УП-583Д (мас.ч)	100:15-20

По вопросам приобретения Клей К-153 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов