



Выпускается согласно ТУ 6-05-1251-75.

Компаунд К-201 должен соответствовать следующим физико-химическим и технологическим требованиям и нормам:

- Жизнеспособность при 20⁰С, ч, не менее: 2,3; (с отвердителем ПЭПА- 10%);
- Динамическая вязкость, при 25⁰С, Па·с, не более: 4,0;
- Расход, кг/м², в пределах: от 0,4 до 0,5;
- Массовая доля летучих веществ, %, не более: 2,0;
- Температура воздуха при склеивании, ⁰С, не менее: 10;
- Время отверждения при склеивании, 18-20⁰С, ч: 24;
- Соотношение основа:отвердитель ПЭПА (мас.ч): 100 : 17-18;
- Соотношение основа:отвердитель УП-583д (мас.ч): 100 : 15-20.

Предназначается для использования в составе заливочных, клеевых, герметизирующих, пропиточных и обволакивающих композиций; склеивании стали, сплавов ДМГ, стеклопластиков в различных сочетаниях.

По вопросам приобретения Клей К-201 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов