



Клей К-300-61 (Компаунд К-300-61, клей К-300) — применим для герметической склейки алюминиевых и титановых сплавов, керамики, графита, латуни, пенопласта. Прекрасно подойдет для использования в авиационной промышленности и космической, что само по себе уже говорит о качестве данного продукта.

Клей К-300-61 необходимо наносить аккуратно и только в один слой. Перед непосредственно самим нанесением тщательно очистите поверхности склеивания от грязи и пыли, сделайте это чистой тряпкой. Чтобы клей лучше растекался, перед тем, как наносить его, прогрейте поверхности, которые собираетесь склеивать до температуры +40-50 градусов. Время выдержки клея должно быть не менее одного дня, для пущей надежности!

Состав:

Клей К-300-61 представляет собой трехкомпонентный набор состоящий из эпоксикремнийорганической смолы, аминного отвердителя и наполнителя (пастообразная масса).

Применение:

Клей К-300-61 применяется для герметичного склеивания сталей, алюминиевых и титановых сплавов, латуни, асбо- и стеклотекстолитов, керамики, пенопластов, графита. Рекомендован для применения в изделиях авиационной и космической техники. Температурный интервал применения от минус 196°С до плюс 300°С (1 минута); при плюс 200°С (1000 часов).

Фасовка:

Пластиковая или металлическая тара различной ёмкости. Стандартная норма отгрузки: 1,7 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Физико-химические характеристики клея К-300-61 (ОСТ В 6-06-5100-96)

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Пастообразная однородная масса от белого до светло-коричневого цвета
Жизнеспособность при $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, ч	Не менее 1,0
Расход клея на один слой, г/м^2	200-300
Время выдержки клеевых соединений, ч	
— При температуре $+15-30^{\circ}\text{C}$;	24
— При температуре $+60+5^{\circ}\text{C}$;	10
— При температуре $+80+5^{\circ}\text{C}$;	4
Прочность при сдвиге клеевых соединений из стали, МПа (кгс/см^2)	9 (90)
— При температуре $+20^{\circ}\text{C}$;	—
— При температуре $+300^{\circ}\text{C}$;	
Прочность при отрыве клеевых соединений из стали, МПа (кгс/см^2)	20 (200)
— При температуре $+20^{\circ}\text{C}$;	1 (10)
— При температуре $+300^{\circ}\text{C}$;	

По вопросам приобретения клей К-300-61 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов