



Клей КИП-Д имеет пористую структуру, сохраняет свои свойства при температуре от -15 °С до +100 °С, негигроскопичен. Трихлорэтилфосфат добавляют для добавления ему свойств самозатухания.

Применение

Используется в качестве герметика для стыков в панельных конструкциях.

Преимущества

Перед другой известной продукцией – способность приклеивать материалы к влажным и покрытым инеем поверхностям. Является продуктом с малой плотностью и негорюч. Адгезионная прочность клеевого соединения с материалом при сдвиге через 3 сут 0,4 Мпа.

Свойства

Обладает водо-, маслостойкостью, не вызывает коррозии металлических конструкций и устойчив в тропических условиях. Клей КИП-Д применимый с бутилкаучуковой мастикой гермобутил-1 или гермобутил-УМ (РСТ УССР 5018-81) – является хорошим вспенивающимся герметиком для стыков мобильных (инвентарных) и других зданий. В основе клея КИП-Д макродиизоцианат и катализатор УП-606/2.

Приготовление

Клей готовится на основе катализатора — трис(диметиламинометил) фенола. Поверхность смачивают 10% раствором катализатора, после наносят клей, через 15-20 минут клей вспенится и поверхности соединяют.

В случае, если катализатор вводят в основу, жизнеспособность клея уменьшается, но тем не менее составляет не менее 6 часов

Клей КИП-Д составляет основу состава для герметизации затрубного пространства скважин

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Типовые характеристики

Марка клея	Химическая природа клея	Склеиваемый материал	Режим отверждения		Документ, разрешающий применение
			«холодный»	«горячий»	от органа санитарного надзора
КИП-Д	Полиуре- тановый	Фенолоформальдегидные, поливинилхлоридные и полистирольные изоляционные пенопласты, пеностекло, асбестоперлит и асбестовермикулит (в качестве тепловой изоляции) по ОСТ5.9275-77 между собой и с металлами, стеклопластиком, древесиной, железобетоном, а также в конструкциях изоляции силовых установок и систем. Минераловатные плиты повышенной жёсткости между собой и с металлами.	+	—	Приложение 1 справочное, п.20 извещение № 20.83.26 к ОСТВ5.9025-70



Клей КИП-Д

По вопросам приобретения клея КИП-Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов