



(ТУ 2252-002-43286062-2005)

Клей-компаунд КЭ-2 предназначен для заливки муфт КНСТ, а также для склеивания металлических и неметаллических материалов и изделий между собой.

[Техническая консультация](#)

### Характеристики компаунда

Наименование показателя	Значение
Рабочая температура, °С длительно	-60 — +130
кратковременно	+140
Жизнеспособность при температуре 20°С, часов, не менее	4
Время отверждения, часов, не более	24
Предел прочности при отрыве клеевых соединений сталь/керамика, кг/см <sup>2</sup> , не менее	3
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	20

По вопросам приобретения клей-компаунд эпоксидный марки КЭ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов