



Клей-компаунд эпоксидный оптический ПЭО-221К ТУ 2257-451-02068479-2012 предназначен для заливки контактных узлов кардиостимуляторов, имплантируемых в тело человека. Может быть использован также в оптической, электронной и электротехнической промышленности (для создания ИК светофильтров, приклеивания полупроводниковых кристаллов к подложке; заливки схем поверхностного и закрытого монтажа); в производстве бижутерии и сувениров, в том числе в быту (имитации янтаря, заливки отдельных элементов и композиций в формы, нанесения объемных покрытий, упрочнения самоцветного сырья).

Технические характеристики:

- Соотношение компонентов А:В=8:1 масс.ч.
- Вязкость при T=25C 910 мПа.с
- Жизнеспособность при T=25C не менее 1-2 час
- Режим отверждения температура/время (20-25)C/(36-24)час или (50-60)/(6-5)час
- Коэффициент светопропускания на длине волны 550нм не менее 90%

По вопросам приобретения клей-компаунд эпоксидный универсальный ПЭО-221К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: