



Лейконат марки А обладает теми же характеристиками, что и Лейконат, но с лучшей клеящей способностью. Таким образом он значительно лучше Лейконата для непосредственного применения. В свою очередь, в отличие от Лейконата по ТУ 2429-001-94292316-11 (ранее ТУ 6-14-95-85), который лучше подходит как добавка в герметики и многосоставные клея. Лейконат А может использоваться самостоятельно.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики Клея Лейконат А

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТУ
1	Массовая доля диизоцианата в, %	20±1
2	Массовая доля нерастворимых в дихлорэтано примесей, не более	0,1
3	Прочность связи резины 3826С со сталью марок 3 или 20 и с дюралюминием марки Д-16, МПа (кгс/см ²), не менее	3,9 (40)
4	Прочность связи резины 9-2959 со сталью марки 3 или 20, МПа (кгс/см ²), не менее	3,9 (40)
5	Время высыхания, минут, не более	40

Гарантийный срок хранения **Клея Лейконат А** по ТУ 2429-001-94292316-11 двенадцать месяцев.

Отпускается в фасовках по 1,1 кг (1 л. стеклянная банка)

МаркаА ГОСТ ТУТУ 2429-001-94292316-11

По вопросам приобретения Клей Лейконант, Марка А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов