



Клей метиллополиамидный ПФЭ-2/10-П (пропиточный) — это спирто-водный раствор метиллополиамидной клеевой смолы.

Клей ПФЭ-2/10-П используют с отвердителем и без отвердителя. В качестве отвердителя применяют спиртовой раствор (1:1) малеиновой кислоты с массовой долей 35 %, который вводят в клей ПФЭ-2/10 непосредственно перед склеиванием в количестве 10 % (в перерасчёте на сухой остаток).

Преимущества

Хорошая адгезия к таким материалам, как силикатное и органическое стекло, металлы (алюминий, сплавы алюминия, магний, медь, латунь), керамика, бетон, бумага, ткани, химически обработанная резина и пластмассы (текстолит, гетинакс, пенополистирол, аминокласты).

Область применения

Клей ПФЭ-2/10-П применяется для склеивания алюминия, дюралюминия, стекла силикатного и органического, дерева, кожи, бумаги, химически обработанной пористой и сплошной резины, кожи с резиной, полиамидных плёнок, тканей, пластических масс.

Техническая консультация

Технические характеристики

	ТУ 6-05-1740-75
Применение	Изготовление клея МПФ-1; склеивание различных материалов; пропитка тканей; нанесения защитных покрытий, устойчивых к углеводородам, маслам, жирам, концентрированным щелочам



Цвет, вид	Прозрачный или полупрозрачный раствор без посторонних включений и не растворившихся частиц смолы; от бесцветного до слабо-желтого цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	25-29
Прочность при разрыве клеевой пленки, МПа, не менее	14,7
Относительное удлинение клеевой пленки при разрыве, %, не менее	350
Объемная доля этилового спирта в пересчете на безводный спирт, %	80,00-86,00
Гарантийный срок хранения	6 месяцев

Условия хранения

Клей в таре изготовителя хранят в крытых складских помещениях при температуре 10°C–30°C в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов

Если в процессе хранения клей загустел или коагулировал, то перед применением его необходимо разогреть на водяной бане до жидкого состояния при температуре 40°C–60°C.

По вопросам приобретения клей метиллолполиамидный ПФЭ-2/10-П и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов