



Клей МПФ-1 синтезирован для проведения работ по склеиванию металлов (дюралюминия, стали, магниевых сплавов) между собой, а так же с пенопластами, стеклотестолитами и другими материалами в изделиях, работающих в интервале температур $\pm 60^{\circ}\text{C}$.

Клеевое соединение на основе клея МПФ-1 является высокопрочным при неравномерном отрыве, что является неоспоримым преимуществом при использовании клея для получения клеевых соединений металлических силовых конструкций.

Клеевые соединения на основе клея МПФ-1 обладают значительной динамической прочностью, они устойчивы к вибрации: при нагрузке 55 кгс/см^2 соединения в нахлестку выдерживают $1,9 \times 10^6$ циклов для разрушения.

При испытании на длительную прочность (нагрузка 120 кгс/см^2) клеевые соединения не разрушаются в течении 160 часов.

Техническая консультация

Характеристики клея МПФ-1:

Наименование показателей	Марка пленки
	МПФ-1
Предел прочности при сдвиге: при $t 20^{\circ}\text{C}$	не менее 150 кгс/см^2
Предел прочности при сдвиге: при $t 60^{\circ}\text{C}$	не менее 75 кгс/см^2
Предел прочности при неравномерном отрыве	не менее $36-65 \text{ кгс/см}^2$

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей МПФ-1

Гарантийный срок хранения клея МПФ-1 – 12 месяцев.

По вопросам приобретения Клей МПФ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов