



Клей НК, клей КНО

Клей НК

ТУ 2252-049-23336352-2006

Клей НК изготовлен на основе натурального каучука. Широкое применение клей нашел в обувной промышленности на операциях: загибка деталей верха, при сборке заготовок, наклеивание межподклада, кожподклада, боковинки в кожгалантерейной промышленности, а также для склеивания резиновых и резино-тканевых изделий.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %, не менее:	10
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм), сек.	300-600
Прочность склеивания при расслаивании на двухслойной кирзе, через 24 ч. после склеивания, Н/см (кгс/см), не менее	12,0 (1,22)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей НК, клей КНО

Способ применения: клей наносят на обе склеиваемые поверхности, пористые материалы покрывают два раза. После каждого покрытия поверхности сушат в течение 1-3 минут. Детали с высушенной клеевой пленкой склеивают вручную или под давлением. Клей НК должен храниться в герметично закрытой таре, в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре от 10 до 30°C.

В процессе хранения допускается образование осадка, который устраняется при перемешивании. Срок годности 6 месяцев. Фасовка – металлическая тара, тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов», или другая тара по согласованию с потребителем.

Клей КНО

ТУ 2252-049-23336352-2006

Клей КНО изготовлен на основе полихлорпренового каучука в смеси растворителей этилацетата и нефраса. Предназначен для приклеивания деталей с активацией и без активации клеевой пленки.

Применяется в обувной промышленности для основного крепления верха обуви из натуральной и искусственной кожи, текстиля к кожаным и резиновым подошвам, а также для склеивания кожи, тканей и крепления резиновых каблучков.

Способ применения: клей КНО наносится на обе предварительно взъерошенные склеиваемые поверхности. Кожаные подошвы рекомендуется

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей НК, клей КНО

промазывать дважды, резиновые подошвы промазывают один раз. Намазка затяжной кромки верха однократная. Сушка клеевой пленки на затяжной кромке и подошвах при комнатной температуре 20-25 минут. Допускается склеивание деталей без активации клеевой пленки.

Клей КНО должен храниться в герметично закрытой таре, в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре не ниже $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$. В процессе хранения допускается образование осадка, который устраняется при перемешивании.

Срок годности 6 месяцев. Фасовка — металлическая тара, тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов», или другая тара по согласованию с потребителем.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %, не менее:	25
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм), сек.	120-180
Прочность склеивания при расслаивании на двухслойной кирзе, через 24 ч. после склеивания, Н/см (кгс/см), не менее	27,0 (2,76)

По вопросам приобретения **клея НК, клея КНО** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей НК, клей КНО

договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов