



Обладает повышенной прочностью, долговечностью, эластичностью и водостойкостью. надежное сцепление со склеиваемой поверхностью.

Обладая высокими адгезионными свойствами, он обеспечивает

Назначение

Клей НТ-150-1 влагостойкий обеспечивает крепление маслonaполненных резин (типа НО-68-1) при содержании масла в резине больше 15 масс. ч. Температура эксплуатации от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$.

Перед применением клей должен быть тщательно перемешан.

Внешний вид — однородная масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета, без комков и посторонних включений

массовая доля сухого остатка, %, в пределах — 30 ± 2

прочность связи резины НО-68-1 (ТУ 38 0051166-98) со сталью Ст.3 (ГОСТ 380) или Ст.20 (ГОСТ 050) при отслаивании, Н/мм (кгс/см), не менее:

через 24 ч после склеивания — 1,18 (1,20)

через 48 ч после склеивания — 1,47 (1,50)

Техническая консультация



Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ТУ 38.105789-87
Цвет	От светло-желтого до светло-коричневого
Однородность	Однородная масса без комков и посторонних включений
Массовая доля сухого остатка, %, в пределах	30±2
Прочность связи резины НО-68-1 (ТУ 38 0051166-98) со сталью марки СТ.3 (ГОСТ 380) при отслаивании	1.18 (1,20)
Через 24ч. После склеивания, Н/м (кгс/см), не менее	
Через 48ч. После склеивания, Н/м (кгс/см), не менее	1.47 (1.50)

Транспортирование и хранение

При транспортировании клея при температуре ниже 5°C возможно его загустевание (кристаллизация). При использовании такого клея по назначению его необходимо выдержать при температуре 23±5°C в течение 10±2 сут., перемешивая деревянным веслом не менее двух раз в сутки по 2-3 мин. Или подогреть на водяной бане в течение 1-2ч. При температуре 40-60°C, перемешивая не менее 4 раз по 2-3 мин., а затем охладить до температуры 23±5°C.

В процессе хранения и транспортирования клея НТ-150-1 может желатинизировать. Разжелатинизацию клея производят в соответствии с ТУ 38.105789-87

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей НТ-150-1

Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения Клей НТ-150-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов