

**ОСТ 107.460007.004-91**

Предназначен для монтажа радиоэлементной базы и создания электропроводящих контактов взамен пайки в микросборках, в местах стыка экранных перегородок и корпуса, других элементов радиоэлектронной аппаратуры, коррекции дорожек печатных схем.

Рекомендуется для склеивания меди и ее сплавов, латуни, титана, стали, алюминия и его сплавов, никеля, ситалла, поликора.

Техническая консультация**Техническая характеристика:**

Удельное объемное электрическое сопротивление, не более, Ом•м	8×10^{-5}
Интервал рабочих температур, °С	-60...+150
Теплопроводность, Вт/м °К	1,8
КЛТР, град-1	$1,1 \times 10^{-4}$
Электрическая проводимость в интервале частот от 2 до 35 ГГц, Ом	$1,6 \times 10^{-4}$
Предел прочности при сдвиге (Ст. 3), Мпа	2,2
Условия отверждения	100°С, 4 час.



Клей НТК

По вопросам приобретения клея НТК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов